БИШОФИТ. РАСТВОР ТЕХНИЧЕСКИЙ

(раствор хлористого магния)
СТО 93522978-02-2008

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:
$MgCl_2$

ВНЕШНИЙ ВИД:

Бесцветная или желтоватая, маслянистая на ощупь жидкость.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
	Марка А	Марка Б
Плотность раствора при температуре 20° С, кг/м^3, не менее	1200	1300
Массовая концентрация хлорида магния, г/дм^3, не менее	250	400

Примечание:
1. Допускается наличие осадка.
2. При температуре воздуха менее 0°С допускается снижение массовой концентрации хлорида магния в растворе бишофита марки Б до 400 г/дм^3

ПРИМЕНЕНИЕ:

В химической, газовой, металлургической, нефтехимической и других отраслях промышленности, а также в строительстве, сельском и других отраслях народного хозяйства.

ТАРА:

Железнодорожные и автомобильные цистерны с котлами из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632-72) или из черных металлов; бочки и канистры из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632-72), полиэтилена или винипласта. Не допускается заливать в тару из цветных металлов.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Раствор бишофита в бочках, канистрах транспортируется в крытых транспортных средствах. Базы хранения могут быть различного типа. Раствор бишофита замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. Гарантийный срок хранения - не ограничен.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Не токсичен, пожаро-, взрывобезопасен.